

Bilinga

Wissenwertes über dieses Hartholz

Handelsname	: Bilinga (Badi, Opepe, Kusia)
Botanische Bezeichnung	: Nauclea diderichii
Herkunft	: Afrika
Eigenschaften	: Gewicht ungetrocknet (kg/cbm) 1.250 Gewicht bei 16 % nach Trocknung ca. 1.100 Bruchfestigkeit bei 16 % Feuchte (N/mm ²) 64 Statische Biegefestigkeit bei 16 % / N/mm ²) 105
Farbe	: gelblich orange bzw. Honiggelb (stark nachdunkelnd)
Struktur	: fein
Dauerhaftigkeit	: sehr gut, meist über 25 Jahre
Anwendung	: Brückenbau , Zaunbau, Eisenbahnschwellen, Wasserbau Schiffsbau, Garten und Terrassenbau
Geruch	: neutral
Ausblutung	: Es kann Anfangs zu Ausblutungen kommen, was aber sehr selten ist.
Bearbeitung	: Nur mit scharfem Werkzeug (siehe SPM Merkblatt)
Qualität	: Bilinga wird wie die üblichen Harthölzer frisch oder luftgetrocknet von uns ausgeliefert. Qualität: FAS oder Handsortiert Die Ware wird im Ursprungsland und in Deutschland gesägt, gehobelt und verpackt.
Lieferbare Maße	: Derzeit können wir Deckdielen in 25 mm& 45mm Stärke und 145 mm Breite liefern. Die möglichen Längen belaufen sich ab 2000 mm in mehreren Schritten bis zu 5000 mm. Die Unterkonstruktionen werden in 45 mm x 70 mm Maßen hergestellt, die Längen sind wie bei den Deckdielen ab 2000 mm in verschiedenen Schritten bis 5000 mm möglich.
Vergleichbare Hölzer	: Cumaru, Bilinga



**Bilinga ist nahezu Astfrei
Kann vereinzelt Pin&Shot Holes
aufweisen.
Farbe: honig gelb mit ab und zu
vorkommenden rosa Ausläufern in
einem Brett Bilinga wird
Luftgetrocknet ausgeliefert.**



**Glatte schmale Dielen
für Clipbefestigung**

Allgemeine Eigenschaften von HOLZ

Massivholz weißt oft Äste, Wirbel und zt. wilde Maserungen auf, welche ebenso zum dem Bild HOLZ gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen bis zu 10-20 mm und Rissbildungen.
Die Schwindungen bei warmen Wetter und die Dehnungen bei Regentagen von Holz liegen oftmals im Zentimeterbereich.
Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, Farbliche zt. starke Unterschiede der gleichen Holzart der gleichen Spezies, Pilzbefall und bei weichem Holz wie Kiefer Verrottung nach Monaten sind kein Reklamationsgrund.
Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecke, Abdrücke der Stapelleisten, Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Pin & Shotholes stellen ebenso kein Reklamationsgrund da.
Farbliche Toleranzen können sogar bei ein und der gleiche Holzsorte vorkommen, was bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen kann, welches auch Eigenarten der Natur sind welche wir akzeptieren müssen.
Haben Sie daher bitte Verständnis das wir diese natürlichen Gegebenheiten nicht als Reklamationen anerkennen können.

**Abgestimmte Produkte finden Sie in unserem Katalog
Zwingend Notwendig: Verschraubung mit V4A Edelstahlschrauben**

**Tel: 04662-88220 Fax: 04662 - 8822-20
www.spm-holzimport.de**