



www.spm-holzimport.de

Douglasie



Wissenwertes über dieses Nadelholz

Handelsname	: Douglasie (Oregon Pine, Douglas Fir)
Botanische Bezeichnung	: Pseudotsuga menziesii
Herkunft	: Nordamerika, Europa
Eigenschaften	: Gewicht ungetrocknet (kg/cbm) 510 Gewicht bei 16 % nach Trocknung ca. 470 Bruchfestigkeit bei 16 % Feuchte (N/mm2) 50 Statische Biegefestigkeit bei 16 % / N/mm2) 90
Farbe	: gelblich braun bis rötlich
Struktur	: ausgeprägte Jahresringstruktur
Dauerhaftigkeit	: befriedigend bis gut (nicht für Erdkontakt zu empfehlen)
Anwendung	: Konstruktionsholz , Zaunbau, Innenausbau, Hausbau Garten und Terrassenbau
Geruch	: neutral
Harz	: Es kann Anfangs zu kleinen Harz Ausläufen kommen..
Bearbeitung	: Nur mit scharfem Werkzeug (siehe SPM Merkblatt)
Qualität	: Douglasie wird von uns Kammergetrocknet (16 -18%) ausgeliefert. Qualität: Sortenrein Douglasie wird in Deutschland gesägt, gehobelt, gefast und gekappt.

Lieferbare Maße : Derzeit können wir Deckdielen in 20/28/40 mm Stärke und 145 mm Breite liefern.
Die möglichen Längen belaufen sich ab 2000 mm in mehreren Schritten bis zu 5000 mm.
Die Unterkonstruktionen werden in 40 mm x 70 mm Maßen hergestellt, die Längen sind wie bei den Deckdielen ab 2000 mm in verschiedenen Schritten bis 5000 mm möglich.

Vergleichbare Hölzer : Lärche, Red Ceder

Allgemeine Eigenschaften von HOLZ

Massivholz weist oft Äste, Wirbel und zt. wilde Maserungen auf, welche ebenso zum dem Bild HOLZ gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen bis zu 10-20 mm und Rissbildungen.
Die Schwindungen bei warmen Wetter und die Dehnungen bei Regentagen von Holz liegen oftmals im Zentimeterbereich.
Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, Farbliche zt. starke Unterschiede der gleichen Holzart der gleichen Spezies, Pilzbefall und bei weichem Holz wie Kiefer Verrottung nach Monaten sind kein Reklamationsgrund.
Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecke, Abdrücke der Stapelleisten, Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Pin & Shotholes stellen ebenso kein Reklamationsgrund da.
Farbliche Toleranzen können sogar bei ein und der gleiche Holzsorte vorkommen, was bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen kann, welches auch Eigenarten der Natur sind welche wir akzeptieren müssen.
Haben Sie daher bitte Verständnis das wir diese natürlichen Gegebenheiten nicht als Reklamationen anerkennen können.

Weitere

abgestimmte Produkte: **V4A Dribo Selbstbohrschraube**



Holzpflegeöl



Hirnholzschutz

Tel: 04662 - 775991 / Fax: 775993