



www.spm-holzimport.de

Eiche

Wissenwertes über dieses Hartholz

Handelsname	: Eiche (European Oak)	
Botanische Bezeichnung	: Quercus robur	
Herkunft	: Europa	
Eigenschaften	: Gewicht ungetrocknet (kg/cbm)	690
	: Gewicht bei 16 % nach Trocknung ca.	550
	: Bruchfestigkeit bei 16 % Feuchte (N/mm2)	64
	: Statische Biegefestigkeit bei 16 % / N/mm2)	110

Farbe : graubrau bis hellrötlichbraun, später nachdunelnd

Struktur : grobe Poren, ringförmig angeordnet

Dauerhaftigkeit : gut bis befriedigend

Anwendung : Konstruktionsholz , Zaunbau, Innenausbau, Hausbau
Garten und Terrassenbau, Bootsbau, Möbelbau

Geruch : neutral

Besonderes : Eiche verfärbt sich bei Eisenkontakt schwarz.

Bearbeitung : Nur mit scharfem Werkzeug (siehe SPM Merkblatt)

Qualität : Die Eiche wird von uns Kammergetrocknet (16 -18%) ausgeliefert.
Qualität: Parkettqualität, sehr rustikal, rissempfindlich
Eiche wird in Deutschland gesägt, gehobelt, gefäst und gekappt.

**Wir liefern eine kammergetrocknete
Qualitätware mit FSC Zertifikat**

Lieferbare Maße : Derzeit können wir Deckdielen in 25 mm Stärke und 145 mm Breite liefern.
Die möglichen Längen belaufen sich ab 2000 mm in mehreren Schritten bis zu 5000 mm.
Die Unterkonstruktionen werden in 40 mm x 70 mm Maßen hergestellt, die Längen sind wie bei den Deckdielen ab 2000 mm in verschiedenen Schritten bis 5000 mm möglich.

Vergleichbare Hölzer : Sibirische Lärche, Robine

Allgemeine Eigenschaften von HOLZ

Massivholz weißt oft Äste, Wirbel und zt. wilde Maserungen auf, welche ebenso zum dem Bild HOLZ gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen bis zu 10-20 mm und Rissbildungen.

Die Schwindungen bei warmen Wetter und die Dehnungen bei Regentagen von Holz liegen oftmals im Zentimeterbereich.

Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, Farbliche zt. starke Unterschiede der gleichen Holzart der gleichen Spezies, Pilzbefall und bei weichem Holz wie Kiefer Verrottung nach Monaten sind kein Reklamationsgrund.

Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecke, Abdrücke der Stapelleisten, Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Pin & Shotholes stellen ebenso kein Reklamationsgrund da.

Farbliche Toleranzen können sogar bei ein und der gleiche Holzsorte vorkommen, was bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen kann, welches auch Eigenarten der Natur sind welche wir akzeptieren müssen.

Haben Sie daher bitte Verständnis das wir diese natürlichen Gegebenheiten nicht als Reklamationen anerkennen können.

Weitere

abgestimmte Produkte:



V4A Selbstbohrschrauben



Holzpflegeöl



Hirnholzschutz

Tel: 04662 - 775991 / Fax: 775993