

Garapa

Wissenwertes über dieses Hartholz

Handelsname	: Garapa
Botanische Bezeichnung	: Apuleia leiocarpa
Herkunft	: Südamerika
Eigenschaften	: Gewicht ungetrocknet (kg/cbm) 1.180 Gewicht bei 16 % nach Trocknung ca. 1.100 Bruchfestigkeit bei 16 % Feuchte (N/mm2) 80 Statische Biegefestigkeit bei 16 % / N/mm2) 148
Farbe	: gelblich braun, bis olivbraun / dunkelt nach kurzer Zeit nach Bereits nach einigen Tagen kann Garapa seine Farbe wechseln
Struktur	: regelmässig fein
Dauerhaftigkeit	: sehr gut, meist über 25 Jahre
Anwendung	: Brückenbau , Zaunbau, Eisenbahnschwellen, Wassenbau Schiffsbau, Garten und Terrassenbau
Geruch	: neutral
Ausblutung	: Es kann Anfangs zu Ausblutungen kommen, was aber sehr selten ist.
Bearbeitung	: Nur mit scharfem Werkzeug, sehr schwer zu Hobeln.
Qualität	: Garapa wird wie die üblichen Hölzer frisch bzw. Lufttrocken von uns ausgeliefert. Qualität: FAS Die Ware wird im Ursprungsland gesägt, gehobelt und verpackt.
Lieferbare Maße	: Derzeit können wir Deckdielen in 25 mm Stärke und 145 mm Breite liefern. Die möglichen Längen belaufen sich ab 2000 mm in mehreren Schritten bis zu 6100 mm. Die Unterkonstruktionen werden in 45 mm x 70 mm Maßen hergestellt, die Längen sind wie bei den Deckdielen ab 2000 mm in verschiedenen Schritten bis 6100 mm möglich.
Vergleichbare Hölzer	: Bilinga



Garapa ist nahezu astfrei und hat kaum Pin&Shot Holes
Farbe: hell gelblich bis beige
Die vorhandenen Maße sind überwiegend
25x145 und 45x70 mm in verschiedenen Fußlängen.
Der Preis muß angefragt werden, da dieser durch die
schwankenden Einkaufsbedingungen variiert.

Info: Der Farbwechsel bedarf einem besonderem Hinweis. Garapa neigt bereits nach zwei bis drei Tagen dazu die Farbe von gelblich hell zu leicht rötlich braun. Daher ist darauf zu achten in der Anfangszeit keine Gegenstände auf der neuen Terrasse liegen zu lassen oder abzustellen.

Allgemeine Eigenschaften von HOLZ

Massivholz weißt oft Äste, Wirbel und zt. wilde Maserungen auf, welche ebenso zum dem Bild HOLZ gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen bis zu 10-20 mm und Rissbildungen.

Die Schwindungen bei warmen Wetter und die Dehnungen bei Regentagen von Holz liegen oftmals im Zentimeterbereich.

Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergraung, Farbliche zt. starke Unterschiede der gleichen Holzart der gleichen Spezies, Pilzbefall und bei weichem Holz wie Kiefer Verrottung nach Monaten sind kein Reklamationsgrund.

Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecke, Abdrücke der Stapelleisten, Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Pin & Shotholes stellen ebenso kein Reklamationsgrund da.

Farbliche Toleranzen können sogar bei ein und der gleiche Holzsorte vorkommen, was bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen kann, welches auch Eigenarten der Natur sind welche wir akzeptieren müssen.

Abgestimmte Produkte finden Sie in unserem Katalog
Zwingend Notwendig: Verschraubung mit V4A Edelstahlschrauben

Tel: 04662-88220 Fax: 04662 - 8822-20
www.spm-holzimport.de