

Ipê

Wissenwertes über dieses Hartholz

Handelsname	:	Ipe
Botanische Bezeichnung	:	Tabebuia serratifolia, Tabebuia spp. („Lapacho-Gruppe“)
Herkunft	:	Nördliches bis mittleres Südamerika
Eigenschaften	:	Gewicht ungetrocknet (kg/cbm) 1.250 Gewicht bei 16 % nach Trocknung ca. 1.150 Druckfestigkeit bei 16 % Feuchte (N/mm ²) 103 Statische Biegefestigkeit bei 16 % / N/mm ²) 205
Farbe	:	von hellbraun bis hell gelblich-grün über bräunlich-olivgrün bis dunkeloliv;
Struktur	:	fein
Dauerhaftigkeit	:	sehr gut, Resistenzklasse 1, meist über 25 Jahre
Anwendung	:	Brückenbau , Zaunbau, Eisenbahnschwellen, Wassenbau Schiffsbau, Garten und Terrassenbau
Geruch	:	neutral
Ausblutung	:	nicht bekannt
Bearbeitung	:	Nur mit scharfem Werkzeug (siehe SPM Merkblatt), vorbohren erforderlich
Qualität	:	Ipe wird wie die üblichen Hölzer frisch von uns ausgeliefert. Qualität: FAS Die Ware wird im Ursprungsland gesägt, gehobelt und verpackt.
Lieferbare Maße	:	Derzeit können wir Deckdielen in 25 mm Stärke und 145 mm Breite liefern. Die möglichen Längen belaufen sich ab 2000 mm in mehreren Schritten bis zu 6100 mm. Die Unterkonstruktionen werden in 45 mm x 70 mm Maßen hergestellt, die Längen sind wie bei den Deckdielen ab 2000 mm in verschiedenen Schritten bis 6100 mm möglich.
Vergleichbare Hölzer	:	Cumaru, Bongossi, Massaranduba, Greenheart



Neigt kaum zum Ausbluten
Enthält kaum Wurmlöcher
Extrem hohe Qualitäten
Dauerhaftes Außenholz
Sehr hochpreisig

Allgemeine Eigenschaften von HOLZ

Massivholz weißt oft Äste, Wirbel und zt. wilde Maserungen auf, welche ebenso zum dem Bild HOLZ gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen bis zu 10-20 mm und Rissbildungen.

Die Schwindungen bei warmen Wetter und die Dehnungen bei Regentagen von Holz liegen oftmals im Zentimeterbereich.

Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, Farbliche zt. starke Unterschiede der gleichen Holzart der gleichen Spezies, Pilzbefall und bei weichem Holz wie Kiefer Verrottung nach Monaten sind kein Reklamationsgrund.

Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecke, Abdrücke der Stapelleisten, Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Pin & Shotholes stellen ebenso kein Reklamationsgrund da.

Farbliche Toleranzen können sogar bei ein und der gleiche Holzsorte vorkommen, was bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen kann, welches auch Eigenarten der Natur sind welche wir akzeptieren müssen.

Haben Sie daher bitte Verständnis das wir diese natürlichen Gegebenheiten nicht als Reklamationen anerkennen können.

Abgestimmte Produkte finden Sie in unserem Katalog
Zwingend Notwendig: Verschraubung mit V4A Edelstahlschrauben

Tel: 04662-88220 Fax: 04662 - 8822-20
www.spm-holzimport.de