

Sibirische Lärche

Wissenwertes über dieses Nadelholz

Handelsname	: Sibirische Lärche
Botanische Bezeichnung	: Larix dahurica
Eigenschaften	: Gewicht ungetrocknet (kg/Cbm) 1000 (HL 700) Gewicht bei ca. 18 % nach Trocknung ca. 800 (HL500) Bruchfestigkeit bei ca. 18 % Feuchte (N/mm2) 65 (HL 55) Statische Biegefestigkeit bei ca. 18 % (N/mm2) 112 (HL 105) HL Angaben Heimische Laerche
Farbe	: gelblich mit brauner bis roter dezenter Streifigkeit
Struktur / Maserung	: ausgeprägte Jahresringstruktur, astig
Haltbarkeit	: gut / Resistenzklasse 2-3 / meist mehr als 12 Jahre je nach Qualität
Anwendungsbereich	: Terrassenbau, Garten und Landschaftsbau, Wandfassaden, Zaunbau
Übliche Produkte	: Deckdielen 28x140 mm und Unterkonstruktion z.B 45x70 mm
Geruch	: neutral, kaum wahrnehmbar
Ausbluten	: Es kann Anfangs zu Ausharungen kommen.
Bearbeitung	: Um einen schönen Schnitt zu erzeugen sollte das Werkzeug scharf sein.
Qualität	: Sib. Lärche wird überwiegend Luftgetrocknet ausgeliefert. Qualität US/Standard. Die Ware wird in Deutschland gesägt und gehobelt. SPM liefert die Lärche nur kammergetrocknet aus um eine höhere Qualität zu erzielen
Lieferbare Maße	: Standardmaße sind 28 mm stark und 140 mm breite Kombibohlen sowie 45 mm x 70 mm bei den Unterkonstruktionen. Die Längen werden von 2000mm bis max 6100 mm geliefert. Sondermaße sind bei beiden Sorten möglich wenn die Rohware in Deutschland lagert. Sonderprodukte aus dem Ursprungsland sind nur schwer realisierbar.
Lieferzeiten	: Bei Lagerware ca. 14 Tage, ansonsten ca. 16 Wochen aus dem Ursprungsland
Pflege	: Diese Holzsorte kann mit NUBEA Pflegeöl behandelt werden, welches unverdünnt verwendet werden kann.
Verschraubung	: Alle Nadelhölzer, so auch die Sib. Lärche, sollte mit V2A Schrauben verschraubt werden. Wir empfehlen auch hier die Holzschraube RS 2 Ruspert 5,0 x 70mm, welche nicht vorgebohrt werden muß.



Die Sib. Lärche weist weniger Äste auf als die Europäische Lärche
Pin&Shot Holes im Prinzip nicht vorhanden
Farbe: hellgelb/beige mit ab und zu vorkommenden roten Adern in einem Brett
Unsere Sib. Lärche wird kammergetrocknet ausgeliefert.

Neu



Glatte schmale Dielen für Clipbefestigung

Info: Die Sibirische Lärche ist das bessere Gartenholz da es deutlich weniger ausharzt und ein besseres Hobelbild aufweist.

Allgemeine Eigenschaften von HOLZ

Massivholz weist oft Äste, Wirbel und zt. wilde Maserungen auf, welche ebenso zum dem Bild HOLZ gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen bis zu 10-20 mm und Rissbildungen.

Die Schwindungen bei warmen Wetter und die Dehnungen bei Regentagen von Holz liegen oftmals im Zentimeterbereich.

Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, Farbliche zt. starke Unterschiede der gleichen Holzart der gleichen Spezies, Pilzbefall und bei weichem Holz wie Kiefer Verrottung nach Monaten sind kein Reklamationsgrund.

Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecke, Abdrücke der Stapelleisten, Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Pin & Shotholes stellen ebenso kein Reklamationsgrund da.

Farbliche Toleranzen können sogar bei ein und der gleiche Holzsorte vorkommen, was bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen kann, welches auch Eigenarten der Natur sind welche wir akzeptieren müssen.

Abgestimmte Produkte finden Sie in unserem Katalog
Zwingend Notwendig: Verschraubung mit V4A Edelstahlschrauben

Tel: 04662-88220 Fax: 04662 - 8822-20
www.spm-holzimport.de