

























Holzvergleiche


 empf. VK Brutto
 Preise lfm
 ca. 25x145 mm

Holzart	Druckfestigkeit	Biegefestigkeit	Gewicht	Resistenz	Bild	empf. VK Brutto Preise lfm ca. 25x145 mm
Nubea	75 N / mm ²	135 N / mm ²	1100 Kg / cbm	1-2		7,72 € - lfm 
Garapa	80 N / mm ²	140 N / mm ²	1100 Kg / cbm	2-3		6,99 € - lfm
IPE	90 N / mm ²	180 N / mm ²	1400 Kg / cbm	1		16-20 € - lfm
Bangkirai	76 N / mm ²	142 N / mm ²	1000 Kg / cbm	2		7,90 € - lfm
Bongossi	95 N / mm ²	170 N / mm ²	1300 Kg / cbm	1		7,40 € - lfm
Bilinga	64 N / mm ²	105 N / mm ²	1100 Kg / cbm	1		9,50 € - lfm 
Massaranduba	90 N / mm ²	190 N / mm ²	1200 Kg / cbm	1		7,99 € - lfm
Scan Fichte	45 N / mm ²	65 N / mm ²	600 Kg / cbm	4		4,03 € - lfm
Jatoba	92 N / mm ²	186 N / mm ²	1000 Kg / cbm	1-2		7,75 € - lfm
Cumaru	96 N / mm ²	182 N / mm ²	1200 Kg / cbm	1		10-11 € - lfm
Tatajuba	80 N / mm ²	120 N / mm ²	1080 Kg / cbm	1		6,99 € - lfm
Marangona	90 N / mm ²	190 N / mm ²	1200 Kg / cbm	1		6,99 € - lfm 
Sib. Lärche	65 N / mm ²	112 N / mm ²	700 Kg / cbm	3		5,21 € - lfm 
Red Balau	80 N / mm ²	141 N / mm ²	1100 Kg / cbm	2		9-9,50 € - lfm
Cambura	75 N / mm ²	135 N / mm ²	1100 Kg / cbm	1-2		7,72 € - lfm 
Douglasie	50 N / mm ²	90 N / mm ²	510 Kg / cbm	3		4,84 € - lfm 
Bambus Diele	70 N / mm ²	120 N / mm ²	1150 Kg / cbm	3		10,50 € - lfm
Kiefer KDI	45 N / mm ²	79 N / mm ²	800 Kg / cbm	3-4		3,70 € - lfm

Bei den empfohlenen Verkaufspreisen handelt es sich um Circa Preise. Diese können im Laufe eines Jahres schwanken. Unter diesen Preisen sollte eine sauber gehobelte Ware nicht verkauft werden. Die Preise richten sich an dem SPM Qualitätsstandard **Beispiel:** Sib. Lärche liefert SPM eine 1-3 mit Schwerpunkt 2, technisch getrocknet.

Klasse 1 steht für über 25 Jahre, **Klasse 2** 15-25 Jahre, **Klasse 3** für 10-15 Jahre, **Klasse 4** für 2-10 Jahre und **Klasse 5** für 2-5 Jahren Haltbarkeit.


 Für den schnellen Überblick